



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# BATIRUST FINITION

## séchage normal

Batirust finition S.N. est à la fois un primer antirouille, une couche intermédiaire et une couche de finition pour intérieur et extérieur destiné à la protection des métaux ferreux. Il permet ainsi la formation d'un système antirouille avec un seul produit.  
Il s'applique sur fonds dérouillés et dégraissés.

### Composition :

Liant % :	28 +/- 2
Pigment % :	36 +/- 2
Solvant % :	36 +/- 2
Extrait sec % en poids :	64% +/- 2
en volume :	45% +/- 2

### Caractéristiques :

Classification afnor	Famille I classe 4a
Densité 20°C :	1,20 +/- 0,05
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	3,8 dPa.s (à 20°C)
Séchage : Hors poussières :	1h30 à 20°C
Hors collant :	5h à 20°C
Recouvrable :	15h à 20°C
Brillance Gardner 60°C :	25-30
Elasticité Erichsen 7jrs de séchage :	7,5mm
+15h à 100°C :	6,8mm

### Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à la brosse ou au rouleau  
Au pistolet : dilution de +/- 10% white spirit

### Teintes :

à l'aide de pigments universels (max 5%)

### Dilution et nettoyage du matériel : White spirit

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.  
Conserver le produit entre 3 et 25°C.

