

**Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
 Tél.+32(0)81 24 18 78  
 Fax +32(0)81 41 34 94  
 prochibat@skynet.be  
 WWW.prochibat.be  
 TVA BE 0423.138.942  
 RPM Nivelles

**BATIRUST FINITION****Séchage rapide**

Peinture au thinner synthétique à séchage rapide destinée au pistolage pour une manipulation des pièces dans des temps réduits. Produit spécialement étudié sur base de résines alkydes modifiées, contenant du phosphate de zinc, lui conférant des avantages spécifiques, tels qu'une meilleure tenue dans le temps, une souplesse maintenue même après vieillissement, une meilleure résistance au farinage, au jaunissement et à la rouille, un salissement moins important et une très bonne imperméabilité à la vapeur d'eau.

**Composition :**

Liant % :	50 +/- 2
Pigments % :	25 +/- 2
Solvant % :	23 +/- 2
Extrait sec en poids :	64% +/- 2
en volume :	45% +/- 2

**Caractéristiques :**

Classification afnor :	Famille I classe 4a
Densité :	1,25 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,5dPa.s (20°C)
Séchage (à 22°C) : hors poussière :	15min. (20°C)
Hors collant :	30min. (20°C)
Recouvrable :	15h
Brillance Gardner 60° :	25-30
Elasticité Erichsen 7jrs de séchage :	7,5mm
+ 15h à 100°C :	6,8mm

**Mode d'application :** Dilution de +/- 10 à 20% au thinner synthétique pour pistolage

**Rendement :** 10 à 12m<sup>2</sup>/L

**Diluant et nettoyage du matériel :** Thinner synthétique

**Teintes :** max 5% à l'aide de pigments universels.

**Précaution d'emploi :** La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

