

**Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
 Tél.+32(0)81 24 18 78
 Fax +32(0)81 41 34 94
 prochibat@skynet.be
 WWW.prochibat.be
 TVA BE 0423.138.942
 RPM Nivelles

BATIRUST PRIMER

Séchage rapide

BATIRUST PRIMER S.R. est un primer antirouille à séchage rapide pour usage intérieur et extérieur destiné à la protection du fer. Sa contenance en phosphate de zinc lui confère des qualités antirouilles exceptionnelles. Son séchage rapide lui permet une manipulation rapide des pièces peintes. Il peut être utilisé sous les finitions synthétiques.

Composition :

Liant :	Résine alkyde séchage rapide
Pigments :	Dioxyde de titane, phosphate de zinc
Solvant :	Hydrocarbure aliphatique
Extrait sec % en poids :	65 +/- 2
% en volume :	45 +/- 2

Caractéristiques :

Aspect :	Mat velouté
Densité :	1,30 +/- 0,1 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,2 dPa.s (20°C)
Séchage (à 22°C) : hors poussière :	20min. (20°C)
Hors collant :	1h (20°C)
Recouvrable :	15h
Brillance Gardner 60° :	15-20
Point éclair :	27°C

Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à utiliser au pistolet avec une dilution de +/- 10% de thinner synthétique. L'application au rouleau étant déconseillée.
 Sur fond sec, propre et dégraissé.

Rendement : 10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Thinner synthétique

Teintes : max 5% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 5°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
 Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

