



## **Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

## **FIX-O-CRYL**

FIX-O-CRYL est une imprégnation blanche en phase solvantée et insaponifiable qui isole les fonds alcalins tels que béton, plafonnage récent, ciment d'asbeste, etc. ainsi, le liant des couches de peintures suivantes ne sera pas détruit.

Fixe également les vieilles peintures farinantes et même celles en mauvais état. En pénétrant dans l'ancienne couche, il reconditionne ainsi le support.

FIX-O-CRYL réduit la porosité du support et augmente ainsi sensiblement le rendement des couches de peinture appliquées par la suite.

### Composition :

Liant : Résines copolymères acryliques plastifiées.

### Caractéristiques :

Densité : 1,164 +/- 0,1 (20°C)  
Extrait sec : 41,5% en volume +/- 1  
Séchage : hors poussière : 30min  
recouvrable : 12 à 24h (selon le support et le taux d'humidité)

### Mode d'application :

Elimination des parties non adhérentes. S'applique à la brosse ou au pistolet. Le produit ne doit pas être dilué. Après une durée de séchage de 12h (fonds poreux) à 24h, on peut appliquer une finition au latex ou acrylique.

Rendement : 5 à 7m<sup>2</sup>/L (variable suivant le support)

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C.



la peinture sur mesure<sup>®</sup>

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.