



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

PROLAC SATIN

Séchage rapide

Email satiné pour la protection du métal et du bois (sur fonds dérouillés ou dégraissés) à usage extérieur et intérieur. Peinture au thinner synthétique destinée au pistolage à séchage rapide pour manipulation des pièces dans des temps réduits.

Composition :

Liant % :	50 +/- 2
Pigments % :	25 +/- 2
Solvant % :	23 +/- 2
Extrait sec en poids :	64% +/- 2
en volume :	45% +/- 2

Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 4a
Densité :	1,25 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,5dPa.s (20°C)
Séchage (à 22°C) : hors poussière :	15min.
Hors collant :	30min.
Recouvrable :	15h
Brillance Gardner 60° :	25-30
Elasticité Erichsen 7jrs de séchage :	7,5mm
+ 15h à 100°C :	6,8mm

Mode d'application : Dilution de +/- 10% au thinner synthétique pour pistolage

Rendement : 10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Thinner synthétique

Teintes : max 5% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi : La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

