



## PROLAC SATIN

### Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

Laque satinée au solvant pour tous travaux de décoration d'intérieur. Elle se caractérise par son rendu parfait et son aspect « coquille d'œuf » très décoratif. Sa structure permet une application de couches épaisses sans risque de coulure. Sa composition à base d'alkyde uréthane lui confère une bonne résistance à l'abrasion.

#### Composition :

Liant % :	24,30 +/- 2
Pigments % :	43,50 +/- 2
Solvant (aliphatique)% :	32,20 +/- 2

#### Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 4a
Densité :	1,277 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	3,8 +/- 0,1 dPa.s (20°C)
Epprecht module 3 :	13 +/- 2 dPa.s
Flashpoint :	> 31°C
Séchage (à 22°C) : hors poussière :	2h30
Hors collant :	4h30-5h
Recouvrable :	15h
Extrait sec % poids :	68
% volume :	47

Mode d'application : Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau

Rendement : 10 à 12m<sup>2</sup>/L

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

Teintes : max 5% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi : La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

