



## **PROTHANE S**

### **Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

Vernis sur base d'alkyde uréthane lui conférant une meilleure résistance aux salissures, huiles, etc. Excellent fixateur et durcisseur pour tout support poreux en étant dilué à 30% de white spirit. Aspect ciré et meilleure tenue aux griffes par l'adjonction de cire polypropylène micronisée.

#### Composition :

Liant % :	72 +/- 1
Extrait sec % poids :	48 +/- 2
Solvant % :	56 +/- 1

#### Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 4a
Densité :	0,920 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,2 dPa.s (20°C)
Séchage (à 20°C) : hors toucher :	1h30
Hors poussière :	2h
Hors collant :	4h
Recouvrable :	15h
Brillant Gardner 60° :	70-80

#### Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless, gicleur 13-15/60. En 1 ou 2 couches espacées de 15h suivant l'aspect désiré et la porosité du support.

#### Rendement :

10 à 12m<sup>2</sup>/L

#### Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

#### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

