



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

RESIPOX

anti-condensation

Badigeon à 2 composants. Evite le phénomène de surfaces qui « pleurent » lors du changement de température, ainsi que l'écaillage des peintures classiques. Economique et très couvrant, ce système est spécialement étudié pour les murs et caves humides, ainsi que les surfaces en blocs béton ou très poreuses. A l'extérieur, il peut être recouvert de WALLCRYL FACADE.

Composition :

PART A

Charges minérales à granulométrie spécifique, durcisseur + pigment : dioxyde de titane

PART B

Dispersion aqueuse de polymère polyvinylique plastifié

Caractéristiques :

PART A

État physique :	Solide
Couleur :	Blanc cassé
Odeur :	Inodore
Point éclair :	N.A.

PART B

État physique :	Liquide
Couleur :	Laiteux
Odeur :	Non significative
Point éclair :	N.A.
Point de congélation :	0°C
Densité :	1,00 (20°C)

Mode d'application :

Verser la PART B dans la PART A, mélanger à l'aide d'un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Application de préférence à la brosse sur murs préalablement humidifiés. Le mélange commence à s'épaissir après 40min.

Rendement :

500 à 800gr/m² suivant la porosité du support

Nettoyage du matériel :

Eau (avant durcissement complet du mélange)

Teintes :

(pastel) max 10% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.



la peinture sur mesure[®]