



ROOFLAK E

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Laque en émulsion à base de copolymères acryliques souples, spécialement mise au point pour la rénovation de toitures en asbeste ciment.

Composition :

Liant % :	58 +/- 1
Pigments % :	21 +/- 1
Solvant (eau)% :	13 +/- 1
Extrait sec % poids :	60 +/- 2

Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 7b2
Densité :	1,30 +/- 0,1 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	0,9 dPa.s (20°C)
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	45min.
Hors collant :	1h30
Recouvrable :	4h
Brillance Gardner 60° :	25-30

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec de l'eau après élimination des parties non-adhérentes et après application du WALLFIX S, WALLFIX E ou FIX-O-CRYL.

Rendement :

6 à 8m²/L

Diluant et nettoyage du matériel :

Eau

Teintes :

Gris ardoise (autres teintes sur demande)

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.



la peinture sur mesure[®]

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.