



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél. +32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

## WALLCREPI

Enduit hydrofuge de décoration destiné à la protection des façades et murs intérieurs. S'applique sur toutes surfaces murales intérieures et extérieures telles que béton, briques, plâtres, etc.

### Composition :

Liant % :	Résine acrylique 100% : 15 +/- 3
Pigments % :	Dioxyde de titane rutile : 10 +/- 3
Charges % :	Charges minérales (talc, carbonate de calcium, quartz) : 60 +/- 3
Solvant :	Eau

### Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 7b2
Densité :	1,6 +/- 0,1 (20°C)
Séchage (à 20°C) : sec au toucher :	2 à 4h (selon l'humidité)
Recouvrable :	12h
Brillance Gardner 60° :	moins de 5
Élasticité Erichsen :	4
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40g/L (2010). Ce produit contient max. 40g/L de COV.

### Mode d'application :

Les fonds doivent être propres, sains, secs et exempts de moisissures et dépôts verdâtres. Il est important d'éliminer les parties non adhérentes avant application.

**Sur fonds nus, farinants et/ou absorbants :** brossage et saturation au WALLFIX E (intérieur) ou WALLFIX S (extérieur).

Prêt à l'emploi, à appliquer aux rouleaux alvéolés, à la brosse, taloche ou spatule. Appliquer le crépi sur le support à l'aide d'une spatule. Bien répartir uniformément, puis sans attendre réaliser la finition voulue avec un rouleau alvéolé. Procéder par petites surfaces. Une légère dilution (5%) à l'eau peut être possible pour faciliter la mise en œuvre.

Nous recommandons d'appliquer le Wallcryn Façade en dernière couche afin d'assurer une meilleure protection de la façade extérieure.

### Rendement :

1 à 3Kg/m<sup>2</sup> (selon le support et l'effet désiré)

### Diluant et nettoyage du matériel :

Eau

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l'abri du gel.



la peinture sur mesure<sup>®</sup>

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.