



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél. +32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

WALLCRYL FAÇADE

Peinture acrylique satinée applicable sur toutes surfaces murales saines intérieures/extérieures telles que béton, briques, plâtres, etc. 100% lavable.

Composition :

Liant % :	Résine acrylique 100% : 38 +/- 3
Pigments % :	Dioxyde de titane rutile : 25 +/- 3
Charges % :	Charges minérales (talc, carbonate de calcium) : 16 +/- 3
Solvant :	Eau

Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 7b2
Densité :	1,375 +/- 0,1 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,0 +/- 0,1
Finesse Hegman :	min. 4
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	45min.
Hors collant :	2-4h
Recouvrable :	6 à 12h selon l'humidité (intérieur ou extérieur)
Brillance Gardner 60° :	moins de 15
Élasticité Erichsen :	8
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40g/L (2010). Ce produit contient max. 30g/L de COV.

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec de l'eau après élimination des parties non-adhérentes.

Sur fonds farinants : brossage, saturation aux WALLFIX E ou PROLAC MAT ECO (en intérieur) et WALLFIX S ou FIX-O-CRYL (en extérieur).

Sur fonds très irréguliers et/ou micro fissurés : La peinture existe aussi en version WALLCRYL FIBRA/QUARTZ.

Rendement :

5 à 7m²/L sur supports irréguliers
10 à 12m²/L sur supports lisses

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

