



PROLAC MAT

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
 Tél.+32(0)81 24 18 78
 Fax +32(0)81 41 34 94
 prochibat@skynet.be
 WWW.prochibat.be
 TVA BE 0423.138.942
 RPM Nivelles

Peinture alkyde en solvant désaromatisé mate prête à l'emploi, à odeur modérée, à haute opacité pour tous usages intérieurs. Elle est particulièrement indiquée là où un primaire mural à l'eau empêche une isolation correcte (anciennes tâches d'humidité, de rouille, suie ou nicotine, etc.) Sa composition permet la mise en peinture de plafonds, même souillés, sans lessivage préalable. Ne donne pas lieu à des « reprises ». Applicable sur tous fonds secs et sains. Sa structure étudiée et son aspect très mat permettent dans beaucoup de cas le traitement en une couche au plafond. Sur les murs, une finition acrylique reste indispensable. Le PROLAC MAT est teintable pour une couverture avec une seule couche de finition.

Composition :

Liant % :	12,70 +/- 1
Pigments et charges % :	57,30 +/- 1
Solvant (aliphatique) % :	29,00 +/- 1

Caractéristiques :

Classification afnor :	Famille I classe 4a
Poids spécifique :	1,40Kg/L +/- 0,05
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,6 +/- 0,02 dPa.s
Eprecht module 3 :	9 dPa.s
Flashpoint (DIN 53213) :	> 38°C
Séchage (à 22°C) : Hors collant :	2h30
Recouvrable :	15h
Extrait sec % poids :	71,05
% volume :	45,60
COV (cat A/d) : 500gr/L (2010) :	425gr/L

Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à la brosse ou au rouleau. Au pistolet airless tête 15.60°-18.60 avec une dilution de 15%

Rendement :

10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

Teintes :

max 5% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

