



PROTHANE E

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Vernis satiné incolore à base de résine polyuréthane en phase aqueuse pour boiseries intérieures. Excellente résistance à l'usure. Il sèche rapidement et est inodore. Il peut également servir de finition sur des peintures acryliques (pour procurer une protection supplémentaire). Le PROTHANE E est teintable en différentes imitations d'essences de bois.

Composition :

Liant % :	85 +/- 1
Extrait sec % poids :	37 +/- 2
Solvant % :	Eau

Caractéristiques :

Aspect :	transparent
Densité :	1,053 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	2,2 +/- 0,2 dPa.s (20°C)
Séchage (à 20°C) : sec :	1h
Recouvrable :	6h

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau sur support complètement sec, sain et propre. En 1 ou 2 couches espacées de 6h suivant l'aspect désiré et la porosité du support. Les bois riches en résines seront dégraissés.

Sur support en bois ciré : éliminer complètement la cire

Rendement : 10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.



Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.