



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

ROOFLAK S

Laque plastique en solvant destinée à la protection et à la restauration des revêtements en fibro-ciment (par exemple Eternit). Peinture souple à base de résines acryliques thermo-plastiques. Elle est souple et étanche à l'eau de ruissellement. Elle apporte une bonne résistance aux produits chimiques, solutions basiques ou acides, sels minéraux. Son effet bouche-porant et son accroche exceptionnelle ralentit le retour de mousses et de lichens.

Caractéristiques :

Densité :	1,06 +/- 0,1 (20°C)
Extrait sec % volume :	29,8
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	30min.
recouvrable :	3h

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec du white spirit. À appliquer après avoir effectué un nettoyage à la haute pression d'eau et avoir appliqué un fongicide anticryptogamique. La pose est en 2 couches successives. Soit 2 couches de ROOFLAK S soit, une couche de ROOFLAK S puis une couche de ROOFLAK E.

Rendement :

6 à 8m²/L à la brosse
4 à 5m²/L au pistolet

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

Teintes :

Gris ardoise (autres teintes sur demande)

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

