



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# SKINOL IMPRÉGNATION

Produit d'imprégnation pour bois idéal pour palissades, barrières, poutres, etc. Ne forme pas de film et ne s'écaille pas. Pénètre profondément dans le bois. Pour usage intérieur ou extérieur. Sur base de résine alkyde en solvant.

### Composition :

Liant % :	Résine alkyde
Solvant (eau)% :	Hydrocarbures aliphatiques
Extrait sec % poids :	35 +/- 2
% volume :	28 +/- 2

### Caractéristiques :

Densité :	0,89 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :	<1,0 dPa.s (20°C)
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	3h
Hors collant :	6h
Recouvrable :	15h
Au toucher :	2h

### Mode d'application :

Prêt à l'emploi après avoir poncé, dépolvé et dégraissé le bois si nécessaire. Appliquer une 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> couche de SKINOL.

### Rendement :

+/- 10m<sup>2</sup>/L

### Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

